



CODIGO: 20417

PINT-21

DESCRIPCIÓN:

Pintura de tipo clorocaucho con alta cubrición, especialmente diseñada para el pintado de piscinas. Formulada con compuestos que evitan la formación de algas. Es además una pintura de secado físico, fácilmente repintable. Acabado liso y mate.

DATOS TÉCNICOS:

Nº	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR
1	COLOR	-	Azul Mar Caribe
2	PESO ESPECIFICO	g/mL	1.50 - 1.55
3	VISCOSIDAD	Brookfield	7000-13000 cpoise
4	SECADO TACTO	Horas	1
5	REPINTADO	Horas	12 - 24
6	RENDIMIENTO	m ² / kg	5-6
7	BRILLO	%	<5
8	SÓLIDOS (PESO)	%	70
9	ADHERENCIA	%	100 (Máxima: GT0)
10	CONTENIDO VOC	g/L	<475*

* No le aplica la Directiva 2004/42/CE.

APLICACIONES:

Remover bien el contenido del envase con una espátula. Aplicar la 1ª mano diluida hasta el 15% con Disolvente específico. Las dos manos siguientes sin diluir. Una vez aplicado dejar endurecer 1 semana antes de llenar la piscina. No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni humedades superiores al 80%

Nº	VARIABLE	APLICACIÓN
1	SISTEMA DE APLICACIÓN	Brocha, Rodillo, Pistola Neumática, Pistola Airless
2	SUPERFICIE A PINTAR	Cemento, Hormigón
3	PREPARACION DE SUPERFICIE	- <i>Cemento</i> : Debe estar totalmente limpio y seco. El vaso de la piscina debe estar aislado de la tierra en la que se apoya. - <i>Pintura vieja</i> : Levantar costras sueltas con espátula ó lijado. Lavar con cepillo ó detergente. Secar y parchear agujeros.
4	DILUYENTE	Disolvente específico



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



2/2

CODIGO: 20417

PINT-21

PROCESO RECOMENDADO:

SUPERFICIE	IMPRIMACION	INTERMEDIA	ACABADO
Cemento	PINT-21	---	PINT-21

ENVASES:

El producto se comercializa en envases de 4 litros.

Almacenar en envase original cerrado a temperaturas entre 10 y 25°C.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.