



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



1/2

CODIGO: 20457

PINT-715-S

DESCRIPCIÓN:

Pintura para suelos al clorocaucho, con cargas antiabrasión, que le confieren resistencia al desgaste. Las resinas termoplásticas que componen el producto aportan un secado rápido y una fácil repintabilidad. El producto es resistente a ácidos y álcalis diluidos, a gasolina y aceite mineral. Sin embargo, se ve atacado por disolventes y aceites vegetales. Ofrece un acabado semimate, eficaz como antipolvo para cemento.

DATOS TÉCNICOS:

Nº	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR
1	COLOR	-	Incoloro, Verde Medio Gris Perla, Oxido Rojo
2	PESO ESPECÍFICO	g/mL	1.35 - 1.50 s/color
3	VISCOSIDAD	Brookfield	5000-15000 cPoise s/color
4	SECADO TACTO	horas	1
5	REPINTADO	horas	12 - 24
6	RENDIMIENTO	m ² / L	6-9
7	BRILLO	%	5 - 15
8	SÓLIDOS (PESO)	%	60-70 s/color
9	ADHERENCIA	%	100 (Máxima: GT0)
10	CONTENIDO VOC	g/L	<500*

* Valor límite (2010) según la Directiva 2004/42/CE para este producto (sub cat. A/i): 500 g/L

S

APLICACIONES:

Remover bien el contenido del envase con una espátula. Aplicar la 1ª mano diluida hasta el 15% con Disolvente específico. Las dos manos siguientes sin diluir. Una vez aplicado dejar endurecer bien, antes de transitar por encima. No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni humedades superiores al 80%

Nº	VARIABLE	APLICACIÓN
1	SISTEMA DE APLICACIÓN	Brocha, Rodillo, Pistola Neumática, Pistola Airless
2	SUPERFICIE A PINTAR	Cemento, Hormigón
3	PREPARACION DE SUPERFICIE	Debe estar totalmente limpia, seca y sin pulir. Debe aspirarse el polvo.
4	DILUYENTE	Disolvente específico



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



2/2

CODIGO: 20457

PINT-715-S

PROCESO RECOMENDADO:

SUPERFICIE	IMPRIMACION	INTERMEDIA	ACABADO
Cemento	PINT-715-S	---	PINT-715-S

ENVASES:

El producto se comercializa en envases de 4 litros.

Almacenar en envase original cerrado a temperaturas entre 10 y 25°C.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.