



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20570 **CONVERTIDOR DE OXIDO**

DESCRIPCIÓN:

RECUBRIMIENTO PARA PROTEGER SUPERFICIES METÁLICAS OXIDADAS.

- * Su acción convierte el óxido en una superficie pasivada.
- * Excelente protección anticorrosiva.
- * Es el tratamiento adecuado de superficies oxidadas para su posterior pintado.
- * Se utiliza como sustituto de imprimaciones convencionales, en superficies metálicas que hayan sido atacadas por la oxidación.
- * Repintable con otras pinturas.

APLICACIONES:

Vigas, puertas, estructuras metálicas, maquinaria, barandillas, y en general, sobre cualquier superficie con óxido de hierro bien adherido.

MODO DE EMPLEO:

Cepillar el hierro oxidado hasta quitar escamas sueltas y el polvillo.
Si tuviese grasa, quitar con un disolvente.
Aplicar con brocha, sin diluir, humectando todos los poros y huecos.
No utilizar por debajo de 13°C o elevada humedad.
Lavar la brocha con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad:	1,2 aprox.
Acabado:	Semibrillante.
Color:	Lechoso. Cambia a negro pavonado.
Rendimiento:	7-9 m ² (según rugosidad de la superficie).
Sólidos en peso:	52%
Secado:	2 - 4 horas al tacto.
Repintado:	24 horas.
Limpieza de la brocha:	Con agua.
Dilución:	No se diluye.
Almacenaje:	1 año en envase original. Evitar heladas y calor.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.